



- Nagyon jó tapadás az alapfelülethez
- Gyors száradás
- Páraáteresztő réteg
- Ellenállás az időjárási viszontagságoknak, lúgos környezetnek
- Védelem a sóvándorlás ellen
- A felület egyenletes nedvszívó képességének biztosítása



## CESAL PREMIUM

# Mozaik Vakolat Alapozó

### Termékismertető

A Cesal Premium Mozaik Vakolat Alapozó tiszta akril-gyanta bázisú diszperziós termék, adalékanyagokkal. A mozaik vakolat alapozó kifejezett célja, hogy tökéletesen előkészítse a felületet a mozaik vakolat felhordására, minőségi eredményt érve el.

### Felhasználási terület

A termék védőbevonat rendszer alaprétegeként használható ásványi felületeken: beton, szokásos cement-mész vakolatok, meszes és gipszes glettek, a szokásos téglá és BCA falazat, gipszkarton, és egyéb építőanyagok, melyekre mozaik vakolat kerül felhordásra.

A mozaik vakolat alapozó megkönnyíti a mozaik vakolat felhordását, megnövelve annak szilárdságát és tartósságát.

### Műszaki jellemzők

Műszaki engedély 007 – 04-460 - 2009

Jellemzők	M.E.	Előírt értékek	Vizsgálati szabvány
Megjelenés		Tixotróp, homogen folyadék	vizuális
Nem illóanyag tartalom, 2h, 105° C, min.,	%		SR ISO 3251:2008
pH, min.		8,0	SR ISO 787-9:2003
Száradási idő, 23°C-on, max. - felületi - teljes	óra	2 24	SR EN ISO 3678:1999
Fajlagos fogyasztás	Kg/m <sup>2</sup>	0,1 - 0,125	
Szavatossági idő	hónap	24	

A fogyasztás a felhordás feltételeinek (a felület geometriája, felhordási mód, környezeti feltételek, a felület jellege és előkészítése) függvényében változhat.



**Cesal**<sup>®</sup>  
premium

A gyártásellenőrzést a gyártó S.C. CESAL SA laboratóriumában összhangban az ST 7/2009 szabvánnyal.

A gyártó bevezette az EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 és az OHSAS 18001:2008 integrált minőségirányítási rendszert.

## Felhordás

### A termék előkészítése:

- A terméket 15-30°C-on alkalmassá tesszük a felhasználásra.
- Mielőtt felbontjuk, letöröljük róla a port, szennyeződések, hogy azok ne érintkezzenek a festékekkel
- A terméket alaposan felkeverjük

### Felület előkészítése, felhordás:

Bel- vagy kültéri új, beton, vakolat, lábazat:

- A felület legyen kellően érlelt, teljesen száraz, sík
- A felületet megtisztítjuk az esetleges vakolat cseppektől, portól, egyéb szennyeződésektől
- Az esetleges sóvándorlás megelőzésére, és az egyenletes nedvszívó felület biztosítása érdekében felviszünk egy réteg Cesal Premium Mozaik Vakolat Alapozót. A felvitelt egy rétegben, hígítatlanul végezzük, ecsettel vagy hengerrel. Az alapozást legkevesebb 24 órával a mozaik vakolat felhordása előtt el kell végezni.

Régi téglá, beton, vakolat:

- Mész-, agyag- vagy olajfesték esetén a teljes régi festékréteget eltávolítjuk, lemoszuk, majd a továbbiakban az új falfelületeknél szokásos módon járunk el. A szerszámokat még az anyag megkötése előtt vízzel elmoszuk.



## Felhasználási feltételek

Környezeti hőmérséklet: 12-30°C

Reltív páratartalom: max. 75 %

Felület hőmérséklete: 12-30°C Termék

hőmérséklete: 15-30°C

Száradási idő: 23°C, felületi - 2 óra

teljes - 24 óra Fajlagos

fogyasztás: 100 - 125 g/mp.

A levegő és az alapfelület hőmérséklete: +5°C és +30°C. A termék nem használható extrém napsugárzás; esős idő; erős szél vagy fagyveszély esetén.

## Csomagolás és szállítás

2, 4, 10 literes polietilén csomagolásban, vagy megegyezés szerint.

Szállítás fedett gépjárművekkel.

## Tárolás. Különleges előírások

Javasolt száraz, szellős helyiségekben, napsugárzástól és időjárású viszonyoktól védve, 5 - 25°C közötti hőmérsékleten. Nem gyúlékony. Ökológiai termék.

Fagytól óvni kell.

## Szavatossági idő

A gyártástól számított 24 hónap, zárt csomagolásban és száraz helyiségben tárolva.

## Biztonsági előírások

**Környezetvédelem:** A Cesal Premium Mozaik Vakolat Alapozó ökológiai termék, nem szennyezi a környezetet, nem tartalmaz veszélyes anyagokat vagy hulladékokat, az emberi egészségre és a környezetre ártalmatlan.

**Munkabiztonság:** Lenyelni tilos! Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. A termék véletlen lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz, és mutassa meg a termék csomagolását. Pontos adatok a Biztonsági adatlapon találhatóak.

Biztonságos használatra utaló S-mondtok:

S 2

Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 7/47

Az edényzet légmentesen lezárva +30° C hőmérsékletet nem meghaladó helyen tárolható.

S 24/25

A bőrrrel való érintkezés kerülendő, kerülni kell a szembejutást.

## Megjegyzés

A gyártó a jelen műszaki adatlapban bemutatott jellemzőket csak a felvitelre vonatkozó használati utasítások betartása esetén tudja garantálni.